

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Climastyren® je nejnovějším typem grafitového pěnového polystyrenu využívající nanotechnologie pro profesionální zateplení. Miliony buněk izolantu se stopovou přísadou grafitu účinně odrážejí teplo zpět k jeho zdroji a podstatně tak zlepšují izolační vlastnosti. Climastyren® je vyroben pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony). Moderní technologie zajišťuje stálou kvalitu a minimální energetickou náročnost výroby, což Climastyrenu® zajišťuje výborný poměr cena/výkon. Climastyren® se vyrábí v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností. *

POUŽITÍ, APLIKACE

Climastyren® je určený pro profesionální zateplení dutin, jedná se zejména o duté stěny, podhledy, stropy a podlahy, které jsou více vlhkostně namáhané (např. vztlínající zemní vlhkost). Climastyren® se vyznačuje vysokým tepelně izolačním účinkem, odolností proti vlhkosti také vysokým stupněm tečení v dutině, to umožňuje na rozdíl od jiných materiálů pro podobné použití aplikovat výrobek pouze minimálním otvorem a zároveň zajišťuje dokonalé naplnění dutiny.

Objemová hmotnost při aplikaci se pohybuje mezi 11 – 18 kg.m⁻³

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Climastyren® je balen ve velkoobjemových vacích o hmotnosti 12 – 15 kg. Vaky musí být skladovány za podmínek vylučující jejich znehodnocení. Neskladovat na přímém slunci (teplotní stabilita max. 70°C).

PŘEDNOSTI

- *velmi dobré tepelně izolační parametry izolace*
($\lambda = 0,034 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)
- *výborné mechanické vlastnosti*
- *minimální hmotnost*
- *jednoduchá zpracovatelnost*
- *dlouhá životnost*
- *ekologická a zdravotní nezávadnost*
- *trvalá odolnost proti vlhkosti*
- *biologická neutralita*
- *ekonomická návratnost*



ROZMĚRY

Označení	Váha (kg)
CLIMASTYREN	20 - 22

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota	Jednotka	Norma
TEPELNÉ VLASTNOSTI			
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D	0,034	$\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	ČSN EN ISO 10456
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI			
Objemová hmotnost	11-18**	$\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$	ČSN EN 1602
PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI			
Reakce na oheň	E***	-	ČSN EN 13501-1
Index šíření plamene i_s	0,00	$\text{mm}\cdot\text{min}^{-1}$	ČSN 73 0863
Maximální teplota použití	70	°C	-
OSTATNÍ VLASTNOSTI			
Faktor difuzního odporu μ	2 - 5	-	ČSN EN 12086
Zrnitost jednotlivých čoček	4 - 8	mm	

* Samozhášivost Climastyrenu® je zajištěna pomocí retardéru hoření hexabromcyklododekan - HBCD. Použití tohoto retardéru hoření nevyžaduje stanovení pravidel bezpečného použití, podrobné technické parametry jsou k dispozici v písemné formě na vyžádání.

** Objemová hmotnost je pouze orientační a je určena především pro potřeby statiky a výpočtu požárního zatížení.

*** Pro požární bezpečnost staveb je rozhodující zatřídění celých konstrukcí a systémů, EPS se nepoužívá bez nehořlavých krycích vrstev.

Pozn.: Konkrétní aplikace musí splňovat obecné požadavky technických podkladů CIUR a.s., platných technických norem a konkrétního projektu.

03.10.2016 - Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo uvedeně údaje měnit.